



Epoxidové minutové lepidlo Minútový kov

Epoxidové minútové lepidlo Minútový kov

WEICON Epoxidové lepidlo a WEICON Minútový kov sú rýchlo tvrdnúce dvojzložkové epoxidové lepidlá, ktoré zlepia väčšinu materiálov ako napr. kovy, sklo, kameň, keramiku, drevo a väčšinu umelých hmôt

Jednoduché spracovanie a správny miešací pomer živice a tmelu zabezpečuje praktická dvojitá striekačka

Po vytvrdnutí je tmel:

- odolný voči vode a väčšine chemikálií
- má vysokú pevnosť v tlaku a v ťahu



Lepidlo sa spracováva sa pri izbovej teplote (+20 °C) Tuhne aj pri teplote okolo +5 °C, ale treba počítať s dlhšou dobou vytvrdzovania.

Po zmiešaní oboch zložiek je spracovateľnosť lepidla 2-4 minúty. Po 15–20 minútach je spojenie pevné. Teplo urýchľuje proces vytvrdzovania.

Epoxidové minútové lepidlo

Priehľadné, nezmršťujúce sa lepidlo je vhodné na

- rýchle opravy
- na lepenie v malých sériách
- na konštrukčné a montážne práce
- vždy vtedy, keď nie je vhodné použiť automatický miešací a dávkovací systém (napríklad WEICON Easy-Mix)

Minútový kov

Toto kovom plnené epoxidové lepidlo má extrémne vysokú lepiacu schopnosť. Vďaka vysokej viskozite sa s ním dobre pracuje aj na zvislých plochách.

Je vhodný na opravy rôznych materiálov, kde treba preklenúť väčšie nerovnosti.



Vytvrdnuté lepidlo možno mechanicky opracovať:

- brúsiť
- píliť
- vrtať a pod.

WEICON minútové lepidlo je teplotne stále od -35 °C do +145 °C.

Technické údaje

Produkt	Epoxidové minútové lepidlo	Minútový kov
Farba	Živica tvrdidlo	priehľadná priehľadná sivá čierna
Viskozita	7.000	750.000
Hmotnosť/g/cm ³	1,14	1,43
Obsah	24 ml	24 ml
Pomer miešania	1:1	1:1
Doba spracovateľnosti	3-4 minúty	4-6 minút
Teplotná stálosť		
po 24 hod. +20 °C	od -35 °C do +80 °C	od -35 °C do +50 °C
po 24 hod. +100 °C		do +145 °C
po 7 dňoch +20 °C		do +120 °C
Pevnosť v ťahu podľa DIN 53283 kov N/mm ²		
po 15 min.	1	1
po 1 hodine	10	10
po 3 dňoch	22	25
Skladovateľnosť od +18 do +25 °C		
neotvorený	18 mesiacov	18 mesiacov

10902601 11/00 5 DC